




Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support
EN 10346
Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture
XP P 34.301 & EN 10169

Capas / Layers / Couches

- ① Revestimiento / Coating / Finition (55 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (30 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

Descripción general / General description / Description générale

Descripción / Description / Description	
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 30 µm & Acabado / Coating / Finition 55 µm Material / Material / Matériau Poliuretano / Polyurethane / Polyuréthane Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande
Opciones / Options / Flexibilités	Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé
Brillo / Brightness / Brilliance	20 UB, brillo satinado / satin gloss / brillance satinée

Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application

Ambientes industriales, urbanos y rurales, con alto grado de humedad y marinos (recomendado a doble cara). Consultar para distancias menores a 1km.
Industrial, urban and rural environments, with high humidity and marine (both sides coated recommended). Consult for distances <1km.
Environnements urbains, industriels et ruraux avec une forte humidité ou marins (recommandé double face). Nous consulter pur distances <1km.

Prestaciones / Performances / Caractéristiques

Estabilidad de color y aspecto: Excelente	Stability of color and appearance: Excellent	Stabilité de teinte et d'aspect: Excellente
Resistencia a la corrosión: Excelente	Corrosion resistance: Excellent	Résistance à la corrosion: Excellente
Resistencia a los rayos ultravioleta: Excelente	U.V. resistance: Excellent	Résistance aux ultra-violets: Excellente
Resistencia a la abrasión: Excelente	Abrasion resistance: Excellent	Résistance à l'abrasion: Excellente
Resistencia al rayado: Excelente	Scratching resistance: Excellent	Résistance aux griffures: Excellente
Resistencia a los agentes químicos: Muy buena	Chemical resistance: Very good	Résistance aux agents chimiques: Très bonne
Durabilidad: Muy alta	Durability: Very high	Durabilité: Très haute

Categoría / Category / Catégorie

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieur	Vb	CPI5
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieur	VI	RC5 & RUV4 // ΔE ≤ 2, GR ≥80%

Propiedades / Properties / Propriétés

Corrosión / Corrosion / Corrosion	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	1000 h
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1500 h

Dureza / Hardness / Dureté	
Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	H-F (EN 13523-4)

Abrasión / Abrasion / Abrasion	
Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	240 litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	40 mg

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité	
Plegado / Folded / Pliage	1,5T

Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu	
Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	A2-s1,d0

Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques	
Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Muy bueno / Very good / Très bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Bueno / Good / Bon
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Bueno / Good / Bon
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Bueno / Good / Bon

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice. Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.