



**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support  
EN 10346  
Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture  
XP P 34.301 & EN 10169

**Capas / Layers / Couches**

- ① Revestimiento / Coating / Finition (35 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (25 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

**Descripción general / General description / Description générale**

Descripción / Description / Description	
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 25 µm & Acabado / Coating / Finition 35 µm Material / Material / Matériau PVDF Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande
Opciones / Options / Flexibilités	Acabado doble cara / Available both sides coated / Disponible en duplex terminé
Brillo / Brightness / Brillance	30 UB

**Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application**

Ambientes industriales o urbanos intensos, con gran exposición al sol, a la agresión por vientos de arena y en ambientes marinos.  
Intensive industrial or urban environment, with strong exposure to the sun, to sand storms and in marine environment.  
Environnements industriels ou urbains intenses, avec une forte exposition au soleil, a l'agression par les tempêtes de sable et dans des env. marins.

**Prestaciones / Performances / Caractéristiques**

Estabilidad de color y aspecto: Excelente	Stability of color and appearance: Excellent	Stabilité de teinte et d'aspect: Excellente
Resistencia a la corrosión: Excelente	Corrosion resistance: Excellent	Résistance à la corrosion: Excellente
Resistencia a los rayos ultravioleta: Excelente	U.V. resistance: Excellent	Résistance aux ultra-violets: Excellente
Resistencia a la abrasión: Excelente	Abrasion resistance: Excellent	Résistance à l'abrasion: Excellente
Flexibilidad: Muy buena	Flexibility: Very good	Souplesse: Très bonne
Resistencia a los agentes químicos: Excelente	Chemical resistance: Excellent	Résistance aux agents chimiques: Excellente
Autolimpiable	Self-cleaning	Auto-nettoyant
Especialmente adaptado a los colores metalizados	Specially adapted to metallic colors	Spécialement adapté aux teintes métallisées

**Categoría / Category / Catégorie**

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieure	V c	CPI5
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieure	VI	RC5 & RUV4 // ΔE ≤ 3, GR ≥ 80%

**Propiedades / Proprieties / Propriétés**

Corrosión / Corrosion / Corrosion	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	750 h
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1500 h

Dureza / Hardness / Dureté	
Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	F-HB (EN 13523-4)

Abrasión / Abrasion / Abrasion	
Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	120 litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	25 mg

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité	
Plegado / Folded / Pliage	2T

Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu	
Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	---

Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques	
Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Muy bueno / Very good / Très bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Muy bueno / Very good / Très bon

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica), EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.