



**Normativa aplicable / Applicable norms / Normes en vigueur**

Substrato metálico / Metal substrate / Métal support  
EN 10346  
Revestimiento orgánico / Organic coating / Revêtement peinture  
XP P 34.301 & EN 10169

**Capas / Layers / Couches**

- ① Revestimiento / Coating / Finition (30-35 µm)
- ② Imprimación / Primer / Primaire (15 µm)
- ③ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ④ Acero / Steel / Acier
- ⑤ Z o / or / ou Z-Al-Mg
- ⑥ Back coat / Back coat / Envers de bande

**Descripción general / General description / Description générale**

Descripción / Description / Description	
Composición / Composition / Composition	Recto: Imprimación / Primer / Primaire 15 µm & Acabado / Coating / Finition 30-35 µm Material / Material / Matériau Poliéster / Polyester / Polyester Verso: Back coat / Back coat / Envers de bande
Opciones / Options / Flexibilités	
Brillo / Brightness / Brillance	Mate / Matt / Mate

**Ámbito de aplicación / Area of application / Domaine d'application**

Prestaciones / Performances / Caractéristiques		
Estabilidad de color y aspecto: Buena	Color and appearance stability: Good	Stabilité de teinte et d'aspect: Bonne
Aptitud al conformado: Buena	Metal forming suitability: Good	Aptitude au formage: Bonne
Resistencia a la corrosión: Muy buena	Resistance to corrosion: Very good	Résistance à la corrosion: Très bonne
Durabilidad en exteriores: Buena	External durability: Good	Durabilité à l'extérieur: Bonne

**Categoría / Category / Catégorie**

Categoría según / Category according to / Catégorie selon	XP P 34.301	EN 10169
Ambiente interior / Interior ambience / Ambiance intérieur	III a	CPI4
Ambiente exterior / Exterior ambience / Ambiance extérieur	VI	RC4 & RUV4 // ΔE ≤ 2, GR ≥80%

**Propiedades / Properties / Propriétés**

Corrosión / Corrosion / Corrosion	
Niebla salina / Salt spray test / Brouillard salin	360 - 500 h
Test tropical / Tropical test / Tropical test	1500 h

Dureza / Hardness / Dureté	
Dureza (según) / Hardness (according to) / Dureté (selon)	HB-F (EN 13523-4)

Abrasión / Abrasion / Abrasion	
Chorro de arena / Sand blasting test / Au jet de sable	40 litros / liters / litres
Taber / Stiffness test / Taber	60 mg

Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité	
Plegado / Folded / Pliage	2T

Reacción al fuego / Fire reaction / Réaction au feu	
Euroclase piel simple / Euroclass simple skin / Euroclasse simple peau	A1

Resistencia a agentes químicos / Chemical resistance / Résistance aux agents chimiques	
Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases	Bueno / Good / Bon
Aceites minerales / Mineral oils / Huiles minérales	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes alifáticos / Aliphatic solvents / Solvants aliphatiques	Muy bueno / Very good / Très bon
Solventes aromáticos / Aromatic solvents / Solvants aromatiques	Bueno / Good / Bon
Solventes con acetona / Acetone solvents / Solvants cétoniques	Débil / Low / Faible
Solventes con cloro / Chlorinated solvents / Solvants chlorés	Débil / Low / Faible

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / Headquarters / Siège: Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33  
Fábrica / Factory / Usine: Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España