



Chapa metálica de acero autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich (posición vertical recomendada).

Self-supporting metal sheet for external walls (recommended vertically laid) made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings.

Plaque métallique autoportante d'acier destinée pour la réalisation de bardages à simple peau ou de la peau extérieure de bardages à double peau (pose verticale recommandée).



Solape lateral
(sistema de fijación oculta)
Side lap
(hidden fixing system)
Recouvrement latéral
(système de fixation cachée)



Producto acabado / Finished product / Produit fini

	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)							
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
Peso / Weight / Poids (kg/m ²)				10,912	11,639	12,803	14,549	17,458
I _g (cm4/ml)				24,821	26,569	29,366	33,561	40,553
W1 (cm3/ml)				11,521	12,318	13,589	15,488	18,628
W2 (cm3/ml)				6,456	6,906	7,626	8,701	10,487

Materia prima / Raw material / Matière première

Bobina / Coil / Bobine	EN
Tolerancias / Tolerances / Tolérances	EN 10143
Acero / Steel / Acier	EN 10346
Prelacado / Coil coated / Prélaqué	EN 10169

Características / Characteristics / Caractéristiques	
Tolerancias dimensionales / Dimensional tolerances / Tolérances dimensionnelles	EN 508 1
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1 (Plastisol PVC C-s3,d0)
Longitud máxima / Maximum length / Longueur maximale	6000 mm
Longitud mínima / Minimum length / Longueur minimale	100 mm

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²)

R_{p0,2} = 320 Mpa L/200

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				250	268	296						250	268	296		
2,25				176	188	208	238	287				176	188	208	238	287
2,50				128	137	152	173	209				128	137	152	173	209
2,75				96	103	114	130	157				96	103	114	130	157
3,00				74	79	88	100	121				74	79	88	100	121
3,25				58	62	69	79	95				58	62	69	79	95
3,50						55	63	76						55	63	76
3,75							51	62							51	62

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				250	268	296										
2,25				198	212	234	267									
2,50				160	171	189	216	260				285				
2,75				132	142	156	179	215				231	247	274		
3,00				111	119	131	150	181				178	191	211	241	291

La luz máxima por vano de 3 m, está condicionada por la longitud máxima de fabricación de 6 m.

The maximum span of 3 m, is conditioned by the maximum manufacturing length of 6 m.

La portée maximale par travée de 3 m, est conditionnée par la longueur maximal de fabrication de 6 m.

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europafil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europafil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europafil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Perforaciones en acero / Steel perforations / Perforations en acier

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²) - R_{p0,2} = 320 MPa / L/200

Perforado en valle / Perforated at the valley / Perforée en plage (<10,89%)

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				250	267	295						249	266	294		
2,25				175	188	207	237	287				175	188	207	237	287
2,50				128	137	151	173	209				128	137	151	173	209
2,75				96	103	114	130	157				96	103	114	130	157
3,00				74	79	88	100	121				74	79	88	100	121
3,25				58	62	69	79	95				58	62	69	79	95
3,50						55	63	76						55	63	76
3,75							51	62							51	62
4,00								51								51

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				249	266	294										
2,25				197	210	232	265									
2,50				159	170	188	215	259				283				
2,75				132	141	156	178	214				231	247	273		
3,00				111	118	131	149	180				178	190	210	240	290

Perforado en valle / Perforated at the valley / Perforée en plage (10,89 - 22,67%)

Δ	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
Vano / Span / Portée (m)	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				249	267	295						247	265	292		
2,25				175	187	207	237	286				175	187	207	237	286
2,50				128	137	151	172	208				128	137	151	172	208
2,75				96	103	113	130	157				96	103	113	130	157
3,00				74	79	87	100	121				74	79	87	100	121
3,25				58	62	69	79	95				58	62	69	79	95
3,50						55	63	76						55	63	76
3,75							51	62							51	62
4,00								51								51

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				247	265	292										
2,25				195	209	231	263									
2,50				158	169	187	213	257				281				
2,75				131	140	155	176	213				230	246	272		
3,00				110	118	130	148	179				177	190	210	240	290

Perforaciones en acero / Steel perforations / Perforations en acier

Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²) - R_{p0,2} = 320 MPa / L/200

Perforado en valle / Perforated at the valley / Perforée en plage (22,68 - 29,61%)

	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
Vano / Span / Portée (m)	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				249	266	294						246	263	291		
2,25				175	187	207	236	285				175	187	207	236	285
2,50				127	136	151	172	208				127	136	151	172	208
2,75				96	102	113	129	156				96	102	113	129	156
3,00				74	79	87	100	120				74	79	87	100	120
3,25				58	62	69	78	95				58	62	69	78	95
3,50						55	63	76						55	63	76
3,75							51	62							51	62
4,00								51								51

Δ Δ Δ			Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
Vano / Span / Portée (m)	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)																	
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20		
1,75																		
2,00				246	263	291												
2,25				195	208	230	262											
2,50				158	169	186	212	256				280	300					
2,75				130	139	154	176	212				230	246	272				
3,00				109	117	129	148	178				177	190	209	239	289		

Perforado en valle / Perforated at the valley / Perforée en plage (29,62 - 35,43%)

△	Présion / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
Vano / Span / Portée (m)	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				248	266	294						245	262	290		
2,25				174	187	206	236	285				174	187	206	236	285
2,50				127	136	150	172	208				127	136	150	172	208
2,75				96	102	113	129	156				96	102	113	129	156
3,00				74	79	87	100	120				74	79	87	100	120
3,25				58	62	68	78	95				58	62	68	78	95
3,50						55	63	76						55	63	76
3,75							51	62							51	62
4,00								51								51

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)		0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20		
1,75																
2,00				245	262	290										
2,25				194	207	229	261									
2,50				157	168	185	212	255			279	299				
2,75				130	139	153	175	211			230	246	272			
3,00				109	117	129	147	177			177	189	209	239 289		

Perforaciones en acero / Steel perforations / Perforations en acier
Tabla de cargas / Load tables / Tableaux de charges (daN/m²) - R_{p0,2} = 320 MPa / L/200
Perforado en valle / Perforated at the valley / Perforée en plage (35,44 - 46,27%)

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				248	265	293						243	260	287		
2,25				174	186	206	235	284				174	186	206	235	284
2,50				127	136	150	171	207				127	136	150	171	207
2,75				95	102	113	129	156				95	102	113	129	156
3,00				73	79	87	99	120				73	79	87	99	120
3,25				58	62	68	78	94				58	62	68	78	94
3,50						55	62	76						55	62	76
3,75							51	61							51	61
4,00								51								51

Vano / Span / Portée (m)	Presión / Positive load / Pression								Succión / Negative load / Dépression							
	Espesor / Thickness / Épaisseur (mm)															
	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20	0,60	0,63	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,20
1,75																
2,00				243	260	287										
2,25				192	206	227	259									
2,50				156	167	184	210	253				277	296			
2,75				129	138	152	173	209				229	245	270		
3,00				108	116	128	146	176				176	189	209	238	288

La luz máxima por vano está condicionada por la longitud máxima de fabricación.

The maximum span is conditioned by the maximum length of manufacture.

La portée maximale est conditionnée pour la longueur maximal de fabrication.

[Ver posibilidades de perforación](#)
[See perforation possibilities](#)
[Voir possibilités de perforation](#)

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. **For any further clarification, you can contact Technical Department (tecnico@europerfil.com or by phone). EUROPERFIL, S.A. reserves the right to change this document without notice.** Pour toute information complémentaire concernant ce document, n'hésitez pas à contacter le Département Technique (tecnico@europerfil.com ou par téléphone). EUROPERFIL, S.A. se réserve toutefois le droit de modifier ce document, sans préavis.

Oficinas centrales / **Headquarters** / **Siège** : Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L'Hospitalet de Llobregat • Barcelona • España • ☎: +34 93 261 63 33
Fábrica / **Factory** / **Usine** : Avda. Vall d'Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • Lleida • España